



Olej na pracovné dosky [eco]

- Arbeitsplatten-Öl [eco] -

Trvanlivá, nečistotám odolná povrchová úprava dreva v interiéri



Odtieň	Dostupnosť	
	Počet kusov na palete	672
	Balenie	3 x 0,75 l
	Druh balenia	plechový obal
	Kód obalu	01
	Číslo výrobku	
bezfarebný	7697	■
prírodný vzhľad	7698	■

Spotreba




40 - 50 ml/m² na jeden náter

Spotreba závisí najmä od nasiakavej schopnosti podkladu a konečného prebrúsenia.

2 nátery, natrieť tenkú vrstvu štetcom alebo valčekom.

Prebytok materiálu odstráňte pomocou bavlnenej handričky bez žmolkov po každom nátere po cca 20 - 30 minútach.

Oblasti použitia



- Drevo v interiéri
- Kuchynské náradie z dreva
- Stolové a pracovné dosky
- Vysoko kvalitný nábytok z masívneho dreva
- Farebný odtieň "prírodný vzhľad" iba pre svetlé dreveniny napr. dub, jaseň & smrek

Vlastnosti výrobku

- Na báze obnoviteľných surovín
- Veganský produkt - bez prísad živočíšneho pôvodu
- Jednoduché spracovanie
- Preniká do hĺbky a zvyrazňuje prírodnú štruktúru dreva
- Trvanlivý, nešpiní sa, odolný
- Tenká ochranná vrstva proti nečistotám a vlhkosti
- Dobrá odolnosť proti vybraným, v domácnosti bežne sa vyskytujúcim látkam, (napr. voda, cola, pivo, čaj, káva, víno a čistiace prostriedky)

Informácie o výrobku

Spojivo	Alkydové živice na báze obnoviteľných surovín
Hustota (20 °C)	Cca 0,96 g/cm³
Viskozita	Cca 500 mPas
Zápach	Mierny
Stupeň lesku	Matný

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenaajú záväznú špecifikáciu produktu.

Certifikáty

- DIN EN 71-3 "Migrácia určitých prvkov"
- Unbedenklichkeitserklärung Lebensmittelkontakt

Skúšobné normy

Nízke emisie podľa schémy AgBB

Ďalšie informácie

- Karta údajov k trvalej udržateľnosti
- Spracovanie výrobkov na báze oleja použitím handričiek
- Starostlivosť o olejované povrchy



Systémové produkty

➤ MultiSil (7380)

Prípravné práce

■ Požiadavky na podklad

Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez masntôt a bez uvoľnených nečistôt.

Vlhkosť dreva: 8-12%

■ Príprava podkladu

Dôkladne odstráňte nečistoty, masntotu a uvoľnené staré nátery

Masné drevá a drevá obsahujúce živicu umyte pomocou riedidla alebo čističa na štetce.

Konečné prebrúsenie dreva nábytkových povrchov alebo podobných plôch nesmie byť jemnejšie než P 180

Spracovanie



■ Podmienky pri spracovaní

Teplota materiálu, okolia a podkladu: od min. +15 °C až do max. +30 °C.

Materiál dôkladne premiešajte.

Naneste tenkú vrstvu pomocou plochého štetca alebo valčekom.

U drevín s rôznou intenzitou nasiakavosti docielite rovnomerný nános pomocou vtierania/zapracovania produktu do podkladu,

Prebytočný materiál je potrebné odstrániť po cca 20 - 30 minútach bavlnenou handričkou bez žmolkov.

Na nábytok používajte gázu alebo bavlnenú handričku.

Druhý náter nanášajte po preschnutí bez ďalšieho medzibrúsenia.

Do vnútorných častí skriniek a zásuviek nanášajte len jednu tenkú vrstvu pomocou bavlnenej handričky.

Upozornenie pri spracovaní



Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, prínavosť k podkladu a odtieň.

Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

Používajte len na savé drevo a podklady. Lakované alebo už natreté povrchy nie sú vhodné.

Počas práce a sušenia zaistíte dostatočné vetranie.

Nebezpečenstvo samovznietenia (DGUV Information 209-046). Nesmie byť používaný na rovnakom pracovisku spoločne s NC-lakmi alebo moridlami; znečistené textílie (napr. čistiace handričky, pracovné oblečenie) ukladajte do protipožiarnej odpadovej nádoby a zlikvidujte protipožiarnym spôsobom (pod vodou).

■ Sušenie

Pretierateľný: po sušení cez noc

V prvých dňoch: opatrné používanie (napr. pri styku s vodou)

Doporučený čas schnutia až do utesnenia pomocou výrobku MultiSil: >7 dní (zbytky vyhladzujúceho prostriedku Glättmittel ihneď odstráňte)

Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu

Sušenie závisí od druhu dreveniny a nasiakavosti podkladu.

Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu, ako aj prebytky materiálu na nenasiaknutých miestach schnutie predlžujú.

■ Riedenie

Pripravené na použitie

Upozornenie

DIN EN 71-3 "Migrácia určitých prvkov":

Tento výrobok spĺňa limity pre migráciu ťažkých kovov do detských hračiek podľa normy DIN EN 71-3 a spĺňa tak jednu z viacerých ďalších požiadaviek na bezpečnosť detských hračiek podľa smernice EÚ o hračkách (2009/48/ES).

Výrobky na báze oleja obsahujú prírodné zložky. Vplyvom UV žiarenia, vylúčenia svetla (tmavé zožltnutie), tepla alebo individuálnych zmien dreva môže dôjsť k zmene povrchu. To si vyžaduje samostatnú starostlivosť o povrchy, pozrite si leták so všeobecnými pokynmi na spracovanie olejov a voskov. Pokiaľ si tieto zmeny neželáte, odporúčame ošetriť povrch vodou riediteľným svetlostálym moridlom a nalakovať svetlostálym lakom.

V prípade potreby opravy vyčistené plochy dodatočne ošetríte.

Vodné mapy alebo flaky na nábytku odstráňte pomocou brúsnej oceleovej vlny (jemnosť 000).

Dodržiňte "Návod na údržbu olejovaných povrchov a podláh".

Pracovné náradie / čistenie



Plochý štetec, mohérový alebo veľúrový valček s krátkym vlasom, balíky gázy/bavlnená handrička bez žmolkov

Pracovné náradie očistite ihneď po aplikácii pomocou riedidla alebo čističa na štetce.


Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

Remmers náradie

➤ Veloursrolle (4442)



Skladovanie



Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.
Otvorené balenia čo najrýchlejšie spracujte.

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Bezpečnostné informácie

Skladujte mimo dosahu detí.
Pri striekaní používajte kombinovaný filter A2/P2.
Pri brúsení používajte prachový filter P2.
Počas aplikácie a schnutia zaistite dostatočné vetranie.
Pri práci s farbou nejedzte, nepite, ani nefajčite.
Pokiaľ sa dostane do kontaktu s očami a kožou ihneď dôkladne vypláchnite vodou.
Nevypúšťajte do kanalizácie, vodných tokov alebo do pôdy.
Náradie očistite ihneď po použití pomocou vody a mydla.
K recyklácii odovzdávajte iba nádoby bez zbytkov produktu.
Tekuté zbytky materiálu odovzdávajte do zberného miesta pre staré farby.

Obsah VOC podľa smernice Decopaint (2004/42/EG)

EÚ limitná hodnota pre tieto výrobky (Kat.A/f): max. 700 g/l (2010).
Tento výrobok obsahuje < 20 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/f
2010:	700g/l
max.:	20g/l

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať.
Pokiaľ sme sa písomne nezarúčili za špecifickú vhodnosť alebo vlastností produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.